



Technický list 04.69 Neutrální silikon ALKOXY - NA / N12

Výrobek Mnohostranná jednosložková silikonová těsnicí látka s nízkým modulem pro utěsnění stavebních a zasklívacích spár. Výrobek je neutrální a téměř bez zápachu. Pod vlivem vlhkosti vzduchu vulkanizuje Silicone N v trvale elastickou hmotu.

Dobře přilne na podklady jako je sklo, skleněné povrchy, hliník a mnoho jiných kovů, umělých hmot jako polykarbonát (Lexan® a Makrolon®), akrylové sklo (Plexisklo® a Perspex®), polyester, polystyren a na mnoha typech PVC a na nátěrových hmotách.

Vlastnosti

- ▣ Trvale elastický, odolný vlhku, vodě, povětrnostním vlivům a UV záření
- ▣ Nízkomodulový, nepřetíratelný, odolný v sanitárním prostředí
- ▣ Vysoká přilnavost k lazurovacím lakům, plastům, polyesterům apod.
- ▣ Velmi vysoká přilnavost na různé stavební materiály a jejich vzájemné kombinace

Použití

- Utěsňování skel
- Těsnění spár mezi okny a fasádou
- Přechodové spáry dvou materiálů např. u sprch, dřezů apod.

Balení Kartuše 310 ml, salám 600* ml

*na objednávku

Barva Transparent

Technické údaje

Základ	-	alkoxy	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,01	
Tepelná odolnost	°C	-40 / +100	po vytvrzení
Tepelná odolnost	°C	-15	při přepravě
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Rychlost nanášení	g/min	280	při síle 3mm a tlaku 6,3Bar
Doba vytvoření povrch. slupky	min	≈ 15	při 23°C / 55% rel. vlhk.
Možnost přetírat	-	ne	po vytvrzení
Stékavost	mm	< 2	dle ISO 7390
Dilatační schopnost	%	± 25	
Tažnost	%	500	dle DIN 53 504
Modul 100%	MPa	0,24 (N/mm ²)	dle DIN 53 504
Pevnost v tahu	MPa	1,2 (N/mm ²)	
Tvrdość dle Shore A (3s)	°	18 ± 3	dle DIN 53 505
Skladovatelnost	měsíce	12	při teplotách od +5°C do +25°C
Minimální šířka spáry	mm	4	
Maximální šířka spáry	mm	25	
Přibližná spotřeba	vzorec		$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	příklad		$\text{délka spáry [m]} = \frac{310[\text{ml}]}{4[\text{mm}] \cdot 6[\text{mm}]} = 12,9\text{m}$
Přibližná spotřeba z 310 ml	m	12,9m	(pro spáru 4 x 6 mm)

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití u spár pod vodou, pro akvária, PP, PE, teflon a živičné a voskové podklady.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 04.69 **Neutrální silikon ALKOXY - NA / N12**

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Čištění Materiál: ihned technickým benzínem
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 04.69».

Aktualizace Aktualizováno dne: 17.11.2013

Vyhotoveno dne: 18.01.2007

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100